

# MOELLER STONE CARE Benelux

## Wat u moet weten alvorens HMK producten toe te passen.

1. Wanneer er over "droog" gesproken wordt (max. 2-4 % relatieve vochtigheid), geldt dit ook voor de ondergrond, bijvoorbeeld beton, mortelbed, lijm, estrich enz.
2. Bij reinigen met zuurhoudende en sterk alkalische producten en bij het verwerken van impregnering- conservering- en verzegelingproducten moet voor goede ventilatie worden zorggedragen.
3. Bij alle reinigende werkzaamheden moet de vloerverwarming vooraf worden uitgeschakeld, laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Na alle reinigingen moet ten alle tijden goed worden nagespoeld.
4. Bij reinigingen met zuurhoudende producten moet het te behandelen oppervlak met voegen nat gemaakt worden en na afloop van de reiniging goed worden nagespoeld met helder water. Na reiniging is het raadzaam te neutraliseren met HMK R155 Grondreiner – zuurvrij.
5. Het afvalwater volgens overheidsbepalingen afvoeren.
6. De reinigers volgens etiket en spaarzaam verwerken. Bij impregneren, conserveren of verzegelen moet het oppervlak absoluut droog zijn en de omgevingstemperatuur en het te behandelen oppervlak niet onder de 12 graden Celsius zijn en niet hoger dan 25 graden Celsius. Hoe "natuurlijker" de warmte des te beter het resultaat. De vloerverwarming moet voor de verwerking worden uitgeschakeld, laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.
7. Voordat men gaat impregneren, coaten, verzegelen, conserveren moet het oppervlak absoluut schoon, droog (max 2-4 % relatieve vochtigheid), vetvrij en zonder vlekken zijn. De vloerverwarming moet voor verwerking worden uitgeschakeld, laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur.
8. Bij het impregneren van gepolijste oppervlakken van bijvoorbeeld marmer, graniet, kalksteen en tegels met HMK S731 Silaanimpregnering, HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen, HMK S234 Vlekstop – Top-Effect, HMK S242 Kleurverdiepende bescherming, HMK S243 Porcelanato impregneer, HMK S244 Vlekbescherming – kleurverdiepend enz. moet de niet ingetrokken en overtollige impregneer voor het uitdrogen zo snel mogelijk worden verwijderd met bijv. een wisser en niet pluizende doeken en eventueel met verfverdunder. Zie het etiket.
9. HMK S235 Kleurverdieper mat, HMK S237 Steenverzegeling - zijdeglans, HMK S239 Steenverzegeling - hoogglans zijn niet geschikt voor sterk zuigende keramische oppervlakken als cotto, tegels en plavuizen.
10. De producten HMK P301 RSP - drie in één, HMK P709 Silicaatfluaat, HMK P319 Marmer- en granietpolish, HMK P321 Graniet- en Marmerpolitoer - pasta, HMK P323 Slijtvaste zijdeglans voor stenen vloeren, HMK P326 Cotto onderhoudsmelk, HMK S240 Voegvoorimpregnering, HMK S232 Vlekbescherming - zonder oplosmiddelen, HMK S245 Voorimpregneer, en HMK Z702 Ontschuimer zijn vorstgevoelig en mogen niet op of onder 0 graden C worden opgeslagen.
11. Etiketten vooraf goed doorlezen. Altijd het betreffende product op een onopvallende plaats uittesten, om het product te testen en om vast te stellen of het product geschikt is en de hoeveelheid en verdunning te berekenen.
12. Mochten er vragen zijn of iets niet duidelijk zijn, kunt u altijd telefonisch, fax of via e-mail informatie inwinnen (zie onze contact pagina).